

Tarinoil Roslagsmahogny

Träskyddande Tjärlasyr

Allmänt

Tarinoil Roslagsmahogny bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av naturprodukterna barrvedstjära, linolja och balsamterpentin. Liknande blandning har praktiserats allmänt sedan många år och ger ett långvarigt skydd för trä. Vid målning kommer den underliggande träytan att lysa genom färgskiktet som vid lasering. Färgpigment kan tillsättas för att bevara ursprungsfärgen längre. Halten av verksamma beståndsdelar är mycket hög. Till dessa räknas även terpentin, som är en produkt ur trä.

Användningsområde

Tarinoil Roslagsmahogny används för ytbehandling av träbyggnader, spåntak, båtar mm. Produkten blir vid andra strykningen lite mörkare och brunröd vilket efterliknar äkta mahogny.

Applicering

Tarinoil Roslagsmahogny har god inträngningsförmåga på mjuka, porösa trätytor. P.g.a. relativt lång torktid bör man undvika strykning på hårda träslag liksom på hårt behandlade ytor, där god inträngning är omöjlig. Ytterligare spädning med terpentin kan behövas.

Stryk i tunna lager och applicera gärna 2 gånger för bästa träskydd. Vid andra strykningen erhålls en mörkare mahognyton. Tänk på att låta ytan torka ordentligt mellan strykningarna.

OBS! Trätjära och terpentin ingår till 50-70 %. Dessa produkter klassificeras av kemikalieinspektionen som irriterande för hud. Undvik direkt beröring. Använd skyddshandskar.

Förpackning

60301401 / 1-lit burk
60301473 / 3-lit burk
60301556 / 10-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Mörkbrun
Densitet vid 20 C:	ca 900± 30 kg/m ³
Åtgång:	6-12 m ² /lit
Lösningsmedel:	Terpentin fl.p 38° C
Kokpunkt:	> 150° C
Bas:	Äkta trätjära 850 Färg: brun Dalbränd trätjära 773 Färg: ljusbrun

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-30

